

## Colorcoat® SDP 35

Robuust voorgelakt staal voor dak- en gevelbekleding

Colorcoat® SDP 35 is een voorgelakt staalproduct dat geschikt is voor toepassing als gebouwbekleding.

- Gladde of licht getextureerde 35µm coating voor verbeterde robuustheid.
- Gegalvaniseerd substraat met zink of MagiZinc® metallische coating voor een zeer goede corrosieweerstand.
- Verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en met een goed kleurbehoud.
- Hoogwaardige coating op de onderzijde, speciaal geformuleerd voor toepassing in de bouw.

### Colorcoat® zekerheid

Het merk Colorcoat®, exclusief van Tata Steel, staat voor erkende kwaliteit en expertise op het gebied van stalen gebouwbekleding. Voortbouwend op meer dan 50 jaar ervaring in het ontwikkelen van innovatieve producten en het hanteren van strenge testprocedures en uitmuntende productiemethoden, biedt Colorcoat® een uitgebreide reeks voorgelakt stalen producten die wereldwijd zijn toegepast in talloze projecten.

### Oplossingen op maat

MyriaPlus® Services zijn beschikbaar voor klantspecifieke wensen met betrekking tot: kortere doorlooptijden, flexibele hoeveelheden en verdere verwerking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tata Steel.



# Colorcoat® SDP 35

## Productprestaties

Colorcoat® SDP 35 wordt zorgvuldig geproduceerd met een beheerst proces om de kwaliteit te garanderen. Colorcoat® SDP 35 is geschikt voor dak- en gevelbekledingssystemen.

Colorcoat® SDP 35 is verkrijgbaar in verschillende oppervlaktestructuren en met hogere flexibiliteit. Dubbelzijdige opties of lage glans zijn ook leverbaar.

Tata Steel heeft een reeks Colorcoat® producten die geschikt zijn voor diverse omgevingen en toepassingen.

## Garantieperiode

Een doelmatige garantie kan worden afgegeven. De feitelijke garantieduur zal afhangen van de omgeving, de geografische locatie en de toepassing.

## Producttesten

Om de integriteit van Colorcoat® producten te waarborgen gebruikt Tata Steel laboratoriumtesten voor corrosieweerstand, zonlichtinvloeden, bestendigheid tegen chemische stoffen en vervorming. Alle producttesten worden door gespecialiseerde laboratoria en conform internationale normen uitgevoerd.

## Typical properties

| Colorcoat® SDP 35                                  |       |                  | Testnorm      |
|--|-------|------------------|---------------|
| Nominale dikte organische coating                  | (µm)  | 35               | EN 13523 - 1  |
| Glansgraad (60°)                                   | (%)   | 20 - 40          | EN 13523 - 2  |
| Krasbestendigheid                                  | (g)   | > 3000           | EN 13523 - 12 |
| Slijtvastheid (Taber, 250 omw., 1 kg, CS10 wielen) | (mg)  | < 20             | EN 13523 - 16 |
| Flexibiliteit:<br>Minimale buigradius              | (T)   | 1.5T             | EN 13523 - 7  |
| Hechting   | (T)   | 1T               | EN 13523 - 7  |
| Corrosieweerstand:<br>Zoutspoei                    | (uur) | 500              | EN 13523 - 8  |
| Condensetest                                       | (uur) | 1000             | EN 13523 - 26 |
| Corrosieweerstand categorie                        |       | RC4 <sup>2</sup> | EN 10169      |
| UV categorie                                       |       | Ruv4             | EN 10169      |
| Reactie op brand, Klasse*                          |       | A1               | EN 13501 - 1  |

### Algemene opmerkingen

- De gegevens in deze tabel zijn gemiddelde eigenschappen en vormen geen specificatie. De cijfers hebben betrekking op de toplaag en unikleuren. Zie voor gegevens over de testmethoden [www.colorcoat-online.com](http://www.colorcoat-online.com)
- De corrosieweerstand wordt bereikt bij een zinkgewicht van Z275 of MagiZinc® ZM140gr/m<sup>2</sup>. Op verzoek kan Z225 als minimum coating gewicht worden toegepast.

\* De brandclassificatie is afhankelijk van de dikte. Dubbelzijdig is niet getest en de classificatie is mogelijk anders niet van toepassing. Neem contact op met Tata Steel voor meer informatie.

## Contactgegevens verkoopafdeling

### Tata Steel

Postbus 10.000

1970 CA IJmuiden  
Nederland

### Tata Steel

22, avenue Jean de Béco  
BP 12099 Louvroil  
59606 Maubeuge Cedex  
France

### Colorcoat Connection® helpline

E: [Colorcoat.ConnectionEU@Tatasteelurope.com](mailto:Colorcoat.ConnectionEU@Tatasteelurope.com)

T: +31 (0) 251 492206 (NL)  
T: +32 (0) 3 280 80 16 (B)

E: [infomaubeuge@Tatasteelurope.com](mailto:infomaubeuge@Tatasteelurope.com)  
T: +33 (0) 327 530530

Tata Steel is registered under number 228000 with registered office at 30 Millbank, London, SW1P 4WY.

## [www.colorcoat-online.com](http://www.colorcoat-online.com)

### Handelsmerken van Tata Steel UK Limited

Colorcoat, Colorcoat Connection en MyriaPlus zijn handelsmerken van Tata Steel UK Limited.

Alle mogelijke aandacht is besteed aan een accurate inhoud van deze publicatie, doch Tata Steel UK Limited en zijn dochterondernemingen wijzen alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor fouten of informatie welke als misleidend kunnen worden beschouwd. Suggesties voor, of beschrijvingen van, het eindgebruik of applicatie van de producten of werkmethodes dienen louter ter informatie en Tata Steel UK Limited en zijn dochterondernemingen wijzen alle aansprakelijkheid met betrekking hiertoe af.

Voorafgaand aan het gebruik van producten of diensten geleverd of geproduceerd door Tata Steel UK Limited en zijn dochterondernemingen, dienen de klanten zich te overtuigen van hun geschiktheid.

Copyright 2019 Tata Steel  
Language Dutch 0719