


TECHNISCHES DATASHEET

SAB-Robusta 45/440 A ~ B ~ C



Stärke	Gewicht
0,75 mm	8,36 kg/m ²
0,88 mm	9,81 kg/m ²

STAHLGÜTE

S-320 GD+ Z / ZM / ZA / AZ

NACHHALTIGKEIT

Umweltrelevante Produktion Informationen (MRPI und EPD) werden veröffentlicht auf www.sabprofil.de.

QUALITÄTSKONTROLLE

Die Profile unterliegen einer werkseigenen und externen Produktionskontrolle.

BRANDVERHALTEN

Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1 für Beschichtungssystemen bis 65 µm

STÜTZWEITEN

Für ein SAB-Robustaprofil 45/440 empfehlen wir eine maximale Überspannung von 1500 mm. Die Maximallänge des Bleches darf 6000 mm nicht überschreiten.

NORMIERUNG

Produktion gemäß ISO 9001, ISO 14001 und BES 6001

Toleranz gemäß EPAQ Qualitätsrichtlinie

Stahlgüte gemäß DIN EN 10346

IJsselstein, März 2023



CO₂-PRESTATIELADDER