


TECHNISCHE DATASHEET

SAB 40R/915



Dikte	Gewicht
0,75 mm	8,04 kg/m ²
0,88 mm	9,44 kg/m ²
1,00 mm	10,72 kg/m ²
1,25 mm	13,41 kg/m ²

STAALKWALITEIT

S-320 GD+Z / ZM / ZA / AZ

DUURZAAMHEID

Milieurelevante productinformatie (EPD) staat gepubliceerd op www.sabprofiel.nl.

KWALITEITSGARANTIE

Wij garanderen dat het profiel volgens de geldende normen en richtlijnen geproduceerd en gecontroleerd is

OVERSPANNINGEN

Zijn afhankelijk van de belastingen, doorbuigingseisen en veiligheidsfactoren.
De belastingstabellen zijn terug te vinden in onze documentatie.

BRANDGEDRAG

Onbrandbaar Klasse A1 volgens EN 13501-1 voor coatingsystemen t/m 65 µm

NORMEN

Productie volgens ISO 9001, ISO 14001 en BES 6001
CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 1090
Toleranties volgens EPAQ Quality Regulations
Staalkwaliteit volgens EN 10346

IJsselstein, augustus 2023

