


TECHNISCHE DATASHEET

SAB-Vinex 59/413



Dikte	Gewicht
0,63 mm	7,45 kg/m ²
0,75 mm	8,87 kg/m ²
0,88 mm	10,40 kg/m ²

STAALKWALITEIT

Minimaal S-280 GD+Z / ZM / ZA / AZ

DUURZAAMHEID

Milieurelevante productinformatie (EPD) staat gepubliceerd op www.sabprofiel.nl.

KWALITEITSGARANTIE

Wij garanderen dat het profiel volgens de geldende normen en richtlijnen geproduceerd en gecontroleerd is

OVERSPANNINGEN

Voor het verkrijgen van een zo vlak mogelijke gevel raden wij een maximale overspanning aan van 1500 mm. Deze overspanning is geldig tot een gebouwhoogte van 15 m in alle windgebieden en uitgaande van een onbebouwde omgeving.

Maximale plaatlengte 6000 mm.

BRANDGEDRAG

Onbrandbaar Klasse A1 volgens EN 13501-1 voor coatingsystemen t/m 65 µm

NORMEN

Productie volgens ISO 9001, ISO 14001 en BES 6001

Toleranties volgens PPA-Europe Quality Regulations

Staalkwaliteit volgens EN 10346

IJsselstein, januari 2025