

**SAB-profiel bv**

Produktieweg 2, 3401 MG, IJSSELSTEIN (NL)

**Contact****Mail:** info@sabprofiel.nl**Tel:** 030 - 687 97 00**Website:** https://www.sabprofiel.nl/**Adres:**
Produktieweg 2
3401 MG, IJSSELSTEIN**SAB-Vinex 59/413 Stalen gevelplaat -
designprofiel (NEN-EN 14782:2006)**

v101, 2025-09-29

Fabrikant	SAB-profiel bv.
Type	SAB-Vinex 59/413.
Beoogd gebruik	gevelbekleding.
Beoogd gebruik
.....	
Waterdoorlatendheid	voldoet.
Warmte-uitzettingscoëfficiënt	$12 \times 10^{-6} \cdot K^{-1}$.
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse)	A1.
Profiel (NEN-EN 508-1)	designprofiel.
Nominale dikte (NEN-EN 508-1) (mm)	0,63.
Nominale dikte (NEN-EN 508-1) (mm)	0,75.
Nominale dikte (NEN-EN 508-1) (mm)	0,88.
Plaatlengte (NEN-EN 506) (mm)	6.000 (max.).
Plaatlengte (NEN-EN 506) (mm)
Werkende breedte (NEN-EN 508-1) (mm)	413.
Profielhoogte (NEN-EN 508-1) (mm)	59.
Maattolerantie op dikte (NEN-EN 10143) (klasse)	1.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 508-1) (klasse)	S320GD+Z275.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 508-1) (klasse)	S320GD+Galvalloy.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 508-1) (klasse)	S320GD+MagiZinc.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 508-1) (klasse)	(OPMERKING: Vloeigrens minimaal 280 N/mm ² , zinklaag kan Z, AZ, ZA of ZM zijn.)
Oppervlakte-afwerking buitenzijde (NEN-EN 508-1)	Colorcoat PE25/Polyester, laagdikte 25 µm.
Oppervlakte-afwerking buitenzijde (NEN-EN 508-1)	Colorcoat SDP 50 50 µm.:Colorcoat Prisma, laagdikte 40 µm.
Oppervlakte-afwerking buitenzijde (NEN-EN 508-1)	Colorcoat Prisma, laagdikte 65 µm.



Oppervlakte-afwerking buitenzijde (NEN-EN 508-1)

Colorcoat HPS200 Ultra, met structuur, laagdikte 200 µm.

Oppervlakte-afwerking buitenzijde (NEN-EN 508-1)

.....

Kleur buitenzijde (RAL)

.....

Randen

.....

Kanten

.....

Perforatie (DIN 24041):

Perforatievorm

.....

Perforatiepatroon

.....

Toebehoren:

- beschermfolie

.....

- anti-dreunlaag

.....

- anti-condensfolie

.....

.....